

FIT SILVER TREND kültéri diszperziós falfesték

A FIT SILVER TREND gyárilag előkevert, diszperziós kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, jó fedőképességű, matt falfesték.

Alkalmazási terület

FIT SILVER TREND kültéri diszperziós falfesték alkalmas régi és új épületek, külső, vakolt, beton, azbesztcement, téglafelületeinek, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedő festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- és páraáteresztő.

Alapfelület jellemzői

Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnak kell lennie. Régi felületek festése esetén, a meglévő sérült rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, illetve a nagyobb repedéseket, és a felületen lévő hibákat a festést megelőzően javítsuk ki. A repedéseknél alkalmazzunk repedésáthidaló, megerősítő szalagozást. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében az alapfelület teljesen sima, glettelten legyen.

Előkészítés

Meszelt vagy nagy nedvszívású felületen, mint régi vakolat, perlites vakolat, pórusbeton festése előtt, ajánljuk a PROPIUS-G falimpregnáló használatát. A felületen lévő porréteget távolítsuk el. Amennyiben a felületen koromréteg található, akkor a festést megelőzően gondoskodjunk a szennyezett részek speciális anyaggal történő megkötéséről. A falfestéket a munkálatok megkezdése előtt fűrógépbbe fogott keverőszárral keverjük fel.

Felhordás

Ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. Ügyeljünk az anyag egyenletes eldolgozására. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, erős szélben, mert a száradási idő alatt repedéseket okozhat. Fagyban, esős, párás időben, előfordulhat foltosodás. A szerszámokat száradás előtt vízzel tisztíthatjuk, az elcsöppent festékmaradványokat nedvesen távolítsuk el, mert száradás után csak fizikai úton tisztítható.

Felülettisztítás

Puha szőrű nedves kefével tisztítsuk. Kerüljük mindenféle mosószer használatát.

Anyagszükséglet: ~10 m²/liter rétegenként, az ajánlott hígítás mellett. A FIT SILVER TREND kültéri falfesték takaróképessége az alapfelülettől függően változó, normál körülmények között két rétegben alkalmazzuk.

Az anyag a növekvő hígítás során veszít tapadási és kopási szilárdságából.

Hígítás: legfeljebb 5% vízzel, homogén állagúra keverve.

Színezés: FIT-színkártya színeiben, illetve bármilyen vizes bázisú festékekhez alkalmazható színezőpasztával színezhető.

Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen.

Porszáradás: 1 óra

Tapadási száradás: 2 óra. A megadott értékek 20 °C-on, és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők. Az időjárás változásával (hőmérséklet, páratartalom) a felhordási, száradási tulajdonságok megváltoznak.

Átvonhatóság: 12 óra múlva.

Sűrűség (20 °C-on): 1,55 g/cm³

Kiszérelés: 2,5 liter, 10 liter

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 2 évig. A vödörket használat után gondosan zárjuk le. KERMI engedélyszám : 96/5-01115

