



Uniflex flexibilis ragasztó

Használható külső és belső térben, mész-cement, cement és gipszkötésű, hőmérséklet-ingadozásnak kitett (pl. padlófűtés), min. C8 vagy Hvh10 szilárdságú alapokra, kis- és közepméretű csempék (kerámia), kőagyag műkő- és padlóburkolólapok, [polisztirol lapok](#) ragasztására, 10 mm ragasztási vastagságig. Alkalmas [hőszigetelő rendszereknél](#) az [üvegszövet](#) beágyazására és a felület simítására, glettelésére. Fagyálló.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Műszaki adatok:

- Tapadószilárdság: min. 0,8 N/mm²
- Nyitott idő: min. 20 perc
- Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet:

Burkolólap ragasztása esetén: A lap méretétől és az alkalmazandó vastagságtól függ, de általában 1 mm rétegvastagságra kb. 1,4 kg/nm.

Hőszigetelő rendszer ragasztásánál: 5-6 kg/m² a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszerezés: 25 kg-os papírszakban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

Burkolólap ragasztása esetén: A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék-, szervesanyag-, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz és régi alapokat Kvarc-alapozóval alapozni kell. Felhordás előtt a ragasztót ismét át kell keverni. A ragasztót célszerű glettvassal felhordani és fogazott simítóval kb 60°-os szögben döntve elhúzni. Így a ragasztó végső vastagsága megközelítőleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága (és így a simító fogazata) az alkalmazandó lapok méretétől függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni a nyitott idő figyelembevételével. A hőmérséklettől és szeles időtől függően a ragasztó bőrösödését ellenőrizni kell és szükség esetén a felkent ragasztót át kell húzni. A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni. A ragasztóval szennyezett felületeket frissen kell megtisztítani. Az elkészült burkolatot 24 órán belül nem érheti fagy. A fugázás 24 óra múlva végezhető el.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

